



SELLADOR GRIETAS Y FISURAS PISCINAS

INFORMACIÓN TÉCNICA

DESCRIPCIÓN

Grietas y Fisuras Piscinas es un sellador elástico de un componente formulado a base de resinas acrílicas en medio acuoso, especialmente indicado para el sellado flexible e impermeable de juntas y grietas en piscinas y estanques de hormigón.

Posee excelentes propiedades de impermeabilidad, adherencia, elasticidad y alta resistencia a la intemperie.

Es pintable, y su base acuosa le otorga una adecuada compatibilidad con restos de humedad frecuentes en las juntas o rajaduras.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Disolventes: Material fresco: agua
- Material curado: thinner o toluol.
- Aspecto: Masa tixotrópica.
- Color: Blanco marfil.
- Densidad: 1.6 ± 0.05 grs/cm³.
- Contracción:
- En peso: aproximadamente $13\% \pm 2\%$.
- En volumen: aproximadamente: $20\% \pm 2\%$.
- Sólidos: $83\% \pm 2\%$.
- Formación de piel (a 25°C): 2 horas.
- Vulcanizado total (a 25°C, cordón de 2 mm): 48 horas.
- Resistencia a la tracción (promedio): 1.3 Kg/cm².
- Elongación a la rotura (promedio): 150 %.

FORMA DE APLICACIÓN

Preparación de la superficie a sellar: Cepillar para eliminar todo vestigio de suciedad (polvo, material descascarado, verdín, moho, hongos, óxido, grasitud, etc.).

En caso de existir hongos y/o algas, tratar la superficie con una solución de agua-lavandina al 10%, enjuagar y dejar orear de 2 a 3 horas para la evaporación del cloro.

Para colocar el Sellador Grietas y Fisuras Piscinas cortar la boquilla y el pico del cartucho al ancho conveniente de acuerdo al tamaño de la fisura o grieta a tratar. Luego colocar el cartucho en la pistola extrusora y aplicar el sellador.

La superficie puede nivelarse inmediatamente con una espátula humedecida en

agua. No aplicar en espesores mayores a 5mm, de ser necesario dejar secar por 24 hs. entre aplicación.

Dejar secar por 48 hs. antes de pintar.

En superficies difíciles se recomienda imprimir previamente la grieta o la junta con una dilución del sellador 1:1 en agua, y aplicar con pincel.

Es importante no aplicar el producto en el exterior si se esperan lluvias inminentes.

Tiempo de secado: Al tacto 2 horas. Secado entre aplicaciones 24 horas. El tiempo final es de aproximadamente 72 horas, pero depende de la temperatura y de la humedad ambiente.

Si el sellador no es pintado con pintura para piscinas se recomienda esperar 7 días antes de llenar la piscina con agua.

No es recomendable pintar con pinturas a base de caucho clorado o solvente. Realizar test de compatibilidad de ser necesario. No usar como enduido.

RENDIMIENTO

En gramos por metro lineal y en juntas rectangulares.

		Ancho de junta (cm)			
		0.2	0.5	0.75	1
Profundidad (cm)	0.2	6.4	16	24	32
	0.5		40	64	80
	0.75			91	125
	1				160

Los espacios en blanco son dimensiones no aconsejadas para el sellado.

ALMACENAJE

Se debe almacenar en lugar fresco y seco. De esta manera la vida útil en el envase cerrado es de 2 años. No exponer a temperatura inferiores a los 0° C.

PRESENTACIÓN

Cartuchos 420g

Esta información es presentada a modo de sugerencia y no representa compromiso alguno. Debe probarse cuidadosamente toda aplicación antes de su comercialización. Nódulo prestará cooperación técnica al usuario que lo requiera.



Mariano Moreno 5673
CP 1678 - Caseros - Buenos
Aires - Argentina

Tel: (+54 11) 2121-5924
www.nodulo.com